



BOLETIM TÉCNICO

FUNDO PREPARADOR

CÓDIGO: BT-LAB-078

FOLHA: 1

REVISÃO: 00

DATA: 23/03/2023

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: o **Elit Fundo Preparador** é indicado para selar e uniformizar absorção de superfícies externas e internas de reboco ou concreto novo, gesso, cimento-amianto, pinturas descascadas e paredes caiadas ou calcinadas. O produto apresenta ótima aderência para os acabamentos, além de corrigir problemas como descascamento, bolhas, eflorescência, entre outros. Atende conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.1.2.8.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Resina estireno acrílica de dispersão aquosa, aditivos e microbocidas não metálicos.

Peso específico: 0,98 a 1,04 g/mL

VOC (compostos orgânicos voláteis): 2,0 a 3,0 g/cm³

Secagem: Ao toque: 30 minutos.

Final: 4 horas.

APLICAÇÃO

Diluição: pronto para uso.

Acessórios de pintura: rolo de lã baixa e/ou pincel de cerdas macias.

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
4. Respeitar os intervalos de repintura;
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Para aplicação do **Elit Fundo Preparador**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugens, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as instruções.

PREPARO

SUPERFÍCIE COM MANCHAS DE GORDURA, ÓLEO OU GRAXA: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR: lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixe agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

SUPERFÍCIES FRACAS (REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PINTURA DESBOTADA): raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção.



BOLETIM TÉCNICO

FUNDO PREPARADOR

CÓDIGO: BT-LAB-078

FOLHA: 2

REVISÃO: 00

DATA: 23/03/2023

SUPERFÍCIES DE CIMENTO QUEIMADO: aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água e 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da tinta.

SUPERFÍCIES COM PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: corrigir com **Massa Corrida** (áreas internas) e/ou **Massa Acrílica** (áreas internas e externas).

SUPERFÍCIES NOVAS (CIMENTO NOVO NÃO QUEIMADO, ARGAMASSA DE CIMENTO, REBOCO E CONCRETO NOVO): aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar o **Selador Acrílico** a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo da tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

RENDIMENTO

Lata 18 L: 270 m²/demão.

Obs.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizado mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto.

RECOMENDAÇÕES

ARMAZENAMENTO: à temperatura ambiente, válido por 36 meses.

NORMAS DE SEGURANÇA: manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.



BOLETIM TÉCNICO

FUNDO PREPARADOR

CÓDIGO: BT-LAB-078

FOLHA: 3

REVISÃO: 00

DATA: 23/03/2023

QUALIDADE E DESEMPENHO

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.